



明星油漆

環氧三聚磷酸鋁底漆

EPOXY ATPP PRIMER

產 品 編 號	EP-71(棕)、EP-72(白灰)
適 用 範 圍	適用於橋樑、貯油槽、電子、水利設備、化工廠、工廠設施及鋼鐵構造物等之防銹漆。
組 成	採用高級環氧樹脂及硬化劑配以耐蝕性、防銹力優良之顏料與無鉛毒性之三聚磷酸鋁精製而成之二液型防銹底漆。
特 性	1. 低毒性無重金屬污染。 2. 耐油性與溶劑性優。 3. 塗膜強韌，可撓性及附著力優。 4. 具有良好之防銹效果。
顏 色	棕色、白灰色。
重 量	1.3kg/L 以上(混合漆)。
遮 蓋 力	10m ² /L 以上(混合漆)。
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內；堅結 4 小時以內；完全硬化 7 天(25℃)。
光 澤 度	平光。
塗 裝 間 隔	最少 8 小時，最多 2 個月。
塗 膜 厚 度	濕膜 100um；乾膜 40um。
混 合 比	主劑：硬化劑 = 22.5：1.5。
實 際 塗 佈 量	7.0m ² /L。
調 薄 劑	愛波龍調薄劑。
可 用 時 間	8 小時(混合漆 25℃)。
總 不 揮 發 份	60%以上。
適 用 面 漆	愛波龍面漆、橡膠面漆、優麗旦面漆。
儲 存 安 定 性	正常情況下，至少一年。
施 工 方 法	刷塗、無氣噴塗。
施工注意事項	1. 主劑及硬化劑，必須按規定比例，均勻調合後才可使用。 2. 使用後之刷子或噴槍，應立即洗滌乾淨。 3. 於密封容器或鋼槽內面之塗裝時，須特別注意通風以防止溶劑蒸發之積蓄，而影響施工者安全。 4. 被塗物之表面如有污泥、油脂、水份、灰塵時，必須清除乾淨，方可施工。