



明星油漆

水硬化型防水材(複合式彈性水泥)

WATER PROOF COATING (WATER CURING SYSTEM)

產 品 編 號	PW-16 ; PW-22
適 用 範 圍	適用於室內浴室、空中花園、水塔夾層、陽台等之防水。
組 成	由堅韌、耐水性強的壓克力樹脂與特殊反應型原料精製而成之雙劑型彈性防水塗料。
特 性	1. 無重金屬毒害物等，不危害人體健康。 2. 耐候性佳、耐久堅韌、密著性特優。 3. 高抗拉強度，可避免地面龜裂而影響效果。 4. 耐水、耐熱、耐磨耗、耐酸鹼性能卓越。 5. 因屬水性，可於濕潤的水泥面施工，沒有起泡、剝離的煩惱。
顏 色	灰色。
混 合 性	樹脂：粉劑 = 8：10(PW-16)；18：22(PW-22)(重量比) 混合後可用時間 50 分鐘。
乾 燥 時 間	最少 8 小時。
塗 裝 間 隔	最少 8 小時。
漆 膜 厚 度	濕膜 1.8 mm；乾膜 1 mm。
實 際 塗 佈 量	10 m ² /1 桶組；厚度 1 mm。
調 薄 劑	清水(10% ~ 15%)。
適 用 底 漆	DP-03 水性彈性底漆。
適 用 面 漆	PW-04 防水材面漆、DP-02 水性彈性面漆。
儲 存 安 定 性	正常情況下，至少一年。
施 工 方 法	鏝塗、滾塗、噴塗。
施工注意事項	1. 徹底清除表面之油垢、碎石、粉塵、雜物等，才可施工。 2. 如水泥底面狀況不良，請先施塗 DP-03 水性彈性底漆，且均勻塗佈於表面，待其完工乾燥，再施塗水硬化型防水材。 3. 如水泥面狀況良好，可不施塗底漆直接施塗，但請在施塗前先將水泥面灑水沾濕再施工。 4. 請將粉劑慢慢加入樹脂中攪拌，攪拌均勻再施塗，如有需稀釋之情況下，請加水 10~15%攪拌均勻後，再均勻塗佈於水泥面或底漆上，乾膜厚度建議 3mm 以上，請分成 2~3 道施工，以免產生龜裂。 5. 有嚴重滲漏水的地方，請先做好填補、防漏處理後，再依上述施工規範施工。 6. 貼磁磚或面漆施塗須等養生 3~7 天後，視水硬化型防水材完全附著、乾燥且酸鹼度降底，再施塗 PW-04 防水材面漆。